

Specyfikacja techniczna klas desek dębowych Wicanders Parquet klasa ABC.

Klasa A – deski prawie bez sęków, jednolity kolor i tekstura, biel – dozwolona do 5% szerokości deski, zdrowe sęki – dozwolone – do 5mm, sęki szpachlowane – niedozwolone, pęknięcia – niedozwolone, brązowe smugi – niedozwolone, błyszcz – dozwolony w niewielkim stopniu.

Klasa B – deski z małymi sękami, naturalnymi kolorami i odmianami tekstury, biel – dozwolona do 15% szerokości deski/ bejcowana na kolor pasujący do otaczającego drewna/, zdrowe sęki – dozwolone do 15 mm, sęki szpachlowane – dozwolone – do 10 mm, pęknięcia – nie dozwolone, brązowe smugi – dozwolone do 15 mm, błyszcz – dozwolony

Klasa C – deski z sękami, zróżnicowane w kolorze i teksturze, biel – dozwolona do 30% szerokości deski / kolekcja Kentucky – dozwolone do 40% szerokości deski/ barwione na kolor pasujący do otaczającego drewna, sęki zdrowe – dozwolone do 30 mm, sęki szpachlowane – dozwolone do 20 mm, pęknięcia – nie dozwolone, brązowe smugi – dozwolone do 30 mm, błyszcz – dozwolony.

Podział klas mieszanych w opakowaniach:

A-B-C – 20%-40%-40%.

W paczkach dopuszczalny 25% miks długości – 6 sztuk w pełnym wymiarze, 2 sztuki w miksie pełnej długości.