

Woodstock AquaBlock

Dane techniczne

Klasyfikacja	Norma	Wartość Tarkett
Typ produktu wg ISO	EN 13329	Panele laminowane
Klasyfikacja mieszkaniowa	EN 13329	23 Intensywne natężenie ruchu
Klasyfikacja obiektowa	EN 13329	32 Średnie natężenie ruchu
plyta główna	EN 13329	900 kg/m ³
Opis	Norma	Wartość Tarkett
Grubość całkowita	EN 13329 - Annex A	8 mm
Fazowanie krawędzi		4 sides
System montażu		Uniclic
Właściwości techniczne zgodne z oznakowaniem CE (EN 14041)	Norma	Wartość Tarkett
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0132-0091-DOP-2023-06
Klasa reakcji na ogień	EN 14041	Cfl-s1
Antypoślizgowość	EN 14041	Klasa DS ($\mu \geq 0,30$)
Przewodzenie ciepłe	EN 14041 / EN 12667	0,06 m ² •K/W
Zawartość pentachlorofenolu	EN 14041	< 5 ppm
Emisja formaldehydu	EN 14041 / EN 717-1	E1
Dane techniczne	Norma	Wartość Tarkett
Odporność na ścieranie	EN 13329, annex E	AC5
Impact Resistance Big Ball	EN 13329, annex H / EN 17368	≥ 750 mm
Impact Resistance Small Ball	EN 13329, annex H / EN 17368	≥ 35 mm
Wgniecenie resztkowe	EN 438	Level 5
Odporność na plamy - gropa 3	EN 438	Level 4
Oddziaływanie nóżek mebli	ISO 16581	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918	Brak uszkodzeń po 25000 cyklach
Ogrzewanie podłogowe		Tak (max. 27°C)
Thickness Swelling	ISO 24336	≤ 18 %
Odporność na światło	NF EN 20105-A02	≥ 4
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Surface Soundness	EN 13329, annex D	≥ 1.25 N/mm ²
Wodoodporność	ISO 4760:2022-5	Brak wycieku wody po 24 godzinach
Aspekt środowiskowy, jakość powietrza w pomieszczeniu	Norma	Wartość Tarkett
PEFC		Tak
Francuski certyfikat emisji LZO		A+
Emisja LZO po 28 dniach		Gold ($\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$)
CARB II Compliant		Tak
Wzory i wymiary		
Panel	Panel 1380 x 191mm - 8 Panele=2,11 m ² /op - 56 op/paleta	
Dostępne wzory	14	



Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy (31/10/2023). Zgodnie z europejskim rozporządzeniem nr 305/2011 dotyczącym oznakowania CE, deklaracje właściwości użytkowych są dostępne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.