

01.05.2023

Hobuco®

**KARTA
TECHNICZNA**

RAQUO 

KARTA TECHNICZNA

Panele winylowe
RAQUO Click SPC
RAQUO GlueDown

Hobuco®

SPECYFIKACJA PRODUKTU	NORMA EN ISO 10582	RAQUO GLUEDOWN	RAQUO CLICK SPC
VFUGA		V4	V4
OPAKOWANIE		2,51 m ²	1,34 m ²
PALETA		180,46 m ²	112,52 m ²
KLASYFIKACJA UŻYTKOWA CLASSIFICATION	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA TOTAL THICKNESS	EN ISO 24346	2,5 mm	4,5 mm + 1,5 mm
ZINTEGROWANY PODKŁAD PAD (IXPE)		-	1,5 mm IXPE
GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ THICKNESS OF WEARLAYER	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
WYMIARY (MM) DIMENSIONS	EN ISO 24342	118 x 590	122 x 610
WAGA CAŁKOWITA TOTAL WEIGHT	EN ISO 23997	4950 g/m ²	9000 g/m ²
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ABRASION GROUP	EN 660-2	T	T
ODPORNOŚĆ BARW NA ŚWIATŁO LIGHT STABILITY	EN ISO 105-B02	>6	6-7
KLASA OGNIOWA REACTION TO FIRE	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ACOUSTICAL IMPACT NOISE REDUCTION	EN ISO 717-2	4 dB	21 dB
STABILNOŚĆ WYMIAROWA DIMENSIONAL STABILITY	EN ISO 23999	≤0,15%	≤0,10%
WGNIECENIA RESZTKOWE RESIDUAL INDENTATION	EN ISO 24343-1	<0,05 mm	≤0,02 mm
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS	EN ISO 26987	OK	OK
ODPORNOŚĆ TERMICZNA THERMAL RESISTANCE	EN 12667	0,020 m ² k/W	0,010 m ² k/W
OGRZEWANIE PODŁOGOWE UNDERFLOOR HEATING SUITABLE	EN 12524	"Maks. temp. na powierzchni 27°C"	"Maks. temp. na powierzchni 27°C"
ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ ANTI-STATIC CHARACTERISTICS	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ SLIPRESISTANCE	EN 13893 DIN 51130	> 0,30 R10	≥ 0,30 R10
GWARANCJA DOMOWA RESIDENTIAL WARRANTY		15 lat	dożywotnia
GWARANCJA KOMERCYJNA COMMERCIAL WARRANTY		5 lat	5 lat

