

Montaż na klej (panele zwykłe i do układania w jodełkę oraz płytki)



Wersja: 04/2024

| Montaż na klej | Zawiera | m ² | Masa brutto |
|---|-----------|-----------------------|-------------|
| 1 paczka zwykłych paneli ZENN | 20 paneli | 4,34 m ² | 19,58 kg |
| 1 paleta zwykłych paneli ZENN (włącznie z paletą) | 45 paczek | 195,09 m ² | 901 kg |
| 1 paczka płytek ZENN | 10 płytek | 4,18 m ² | 18,93 kg |
| 1 paleta płytek ZENN (włącznie z paletą) | 46 paczek | 192,31 m ² | 891 kg |
| 1 paczka paneli ZENN do układania w jodełkę | 64 panele | 4,46 m ² | 19,86 kg |
| 1 paleta paneli ZENN do układania w jodełkę (włącznie z paletą) | 42 paczki | 187,29 m ² | 854 kg |

| Specyfikacje produktu | Norma | Panele i płytki do montażu na klej | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | Zwykły panel | Panel do układania w jodełkę | Płytki |
| Wymiary | | Dł. 1219,2 x Szer. 177,8 mm | Dł. 609,6 x Szer. 114,3 mm | Dł. 914,4 x Szer. 457,2 mm |
| Całkowita grubość | EN ISO 24346 | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Grubość warstwy ścieralnej | EN ISO 24340 | 0,55 mm | 0,55 mm | 0,55 mm |
| Zamek | | nie | nie | nie |
| Klasa użytkowa | EN ISO 10874 | 23/33/42 | 23/33/42 | 23/33/42 |
| Gwarancja w użytkowaniu komercyjnym | | 10 lat | 10 lat | 10 lat |
| Gwarancja w użytkowaniu domowym | | Dożywotnia | Dożywotnia | Dożywotnia |

Wyniki testu

| | | |
|---|----------------|---|
| Ogrzewanie podłogowe | | odpowiednie do temp. maks. 27° (80°F) / systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego: maks. 60 W/m ² |
| Oddziaływanie kółek krzesel | EN ISO 4918 | wynik pozytywny |
| Odporność ogniowa | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Odporność chemiczna | EN ISO 26987 | OK |
| Opór cieplny | ISO 8302 | 0 010 m ² K/W |
| Wgniecenie resztkowe | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,1 mm |
| Izolacyjność akustyczna: izolacyjność od dźwięków uderzeniowych | EN ISO 10140-3 | 2 dB |
| | DIN 51130 | R10 |
| Odporność na poślizg | EN ISO 13983 | klasa DS |
| | EN ISO 23999 | < 0,15% – wynik pozytywny |
| Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999 | < 0,15% – wynik pozytywny |
| Odporność na działanie światła | EN ISO 105 B02 | ≥ 6 |



panele i płytki winylowe.