

**DEKLARACJA DANYCH TECHNICZNYCH / DECLARATION OF TECHNICAL PARAMETERS**

| <b>WŁAŚCIWOŚCI /PROPERTIES</b>                                                   | <b>TEST STANDARD</b> | <b>Aurum Herringbone Aqua Zero 72h</b>                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krawędzie/edges                                                                  | -                    | Micro - V4                                                                                                                 |
| Ogrzewanie podłogowe/ floor heating                                              | -                    | OK                                                                                                                         |
| Zamek / locking system                                                           | -                    | Element A oraz B                                                                                                           |
| Grubość/ Thickness                                                               | EN 13329             | 8 +/- 0,5 mm                                                                                                               |
| Szerokość/ Width                                                                 | EN 13329             | 133 +/- 0,10 mm                                                                                                            |
| Długość/ Length                                                                  | EN 13329             | 665 +/- 0,5 mm                                                                                                             |
| Opór cieplny/ Thermal resistance                                                 | EN 12667             | $R = 0,066 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W}$                                                                                 |
| Klasyfikacja/ classification                                                     | EN 13329             | Class 23,33                                                                                                                |
| Odporność na ścieranie/ Abrasion resistance                                      | EN 13329             | AC5≥6000                                                                                                                   |
| Odporność na uderzenia/ Impact resistance                                        | EN 13329             | Mała kulka AC5 ≥ 70mm<br>Duża kulka AC5 ≥ 750mm                                                                            |
| Klasyfikacja ogniowa/ Fire classification                                        | EN 13501-1           | <b>C<sub>fl</sub>-S1</b>                                                                                                   |
| Odporność na poślizg/ Slip resistance                                            | EN 13893             | DS                                                                                                                         |
| Emisja formaldehydu/ Formaldehyde mission                                        | EN 14041             | E1                                                                                                                         |
| Prostokątność elementu/ Squareness of the element                                | EN 13329             | max≤0,20 mm                                                                                                                |
| Prostoliniowość krawędzi/ Edge straightness                                      | EN 13329             | max ≤0,30 mm/m                                                                                                             |
| Płaskość elementu/ Flatness (f)                                                  | EN 13329             | $f_{w,concave} \leq 0,15 \%$<br>$f_{w,convex} \leq 0,20 \%$<br>$f_{i,concave} \leq 0,50 \%$<br>$f_{i,convex} \leq 1,00 \%$ |
| Różnice wysokości pomiędzy elementami/ Height differences between elements (h) / | EN 13329             | $h_{aver.} \leq 0,10 \text{ mm}$<br>$h_{max.} \leq 0,15 \text{ mm}$                                                        |
| Szczeliny pomiędzy elementami/ openings between elements (o)                     | EN 13329             | $o_{aver.} \leq 0,15 \text{ mm}$<br>$o_{max.} \leq 0,20 \text{ mm}$                                                        |
| Przyrost grubości po pęcznieniu/ Thickness swelling                              | EN 13329             | ≤10%                                                                                                                       |
| Odporność na zaplamienia/ Resistance to staining                                 | EN 13329             | 5 (grupy/groups 1 and 2),<br>4 (grupa/group 3 )                                                                            |

Żary 26.05.2026

**Marcin Stachów**  
Menedżer Produktu  
Product Manager