



Opakowanie:

- Kartusz 290 ml

Kolor:

- Biały
- Antracyt

Karta techniczna KT 04.40DEU SAURUS HIGH TACK

Produkt:

Nowoczesny, jednoskładnikowy klej na bazie MS Polimeru o natychmiastowym mocowaniu i bardzo wysokiej przyczepności początkowej do 500 kg/m². Po wyschnięciu 22 kg/cm². Specjalnie zaprojektowany do klejenia bez konieczności podpierania mocowanych elementów – natychmiastowo trzyma. Utwardza się w wyniku pobierania wilgoci z otoczenia, tworzy elastyczne połączenie o wysokiej wytrzymałości.

Właściwości:

- Natychmiastowa przyczepność do 500 kg/m²;
- Wysoka wytrzymałość końcowa 22 kg/cm² (220 000 kg/m²);
- Wysokomodułowy, szybkoschnący, bez zapachu;
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża – nawet do wilgotnych podłoży;
- Trwale elastyczny, odporny na wilgoć, wodę (wodoodporne połączenie), czynniki atmosferyczne;
- Bez zawartości izocyjanianów, rozpuszczalników, ftalanów i silikonu;
- Po całkowitym wyschnięciu malowalny odpowiednimi farbami na bazie wodnej dyspersji (innymi niż żywice alkidowe);
- Klejone przedmioty nie trzeba mocować. Połączenia „trzymają” bez użycia zacisków i podpór;

Zastosowanie:

Klejenie wodoodpornych połączeń konstrukcyjnych w przemyśle budowniczym i maszynowym
Klejenie wewnątrz i na zewnątrz budynków

Klejenie części konstrukcyjnych samochodów, autobusów, kamperów, wagonów pasażerskich
Klejenie części nadwozia – metal na metal (absorbując wibracje)

Klejenie stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, ołowiu, szkła, PS, PUR, PVC i niektórych rodzajów tworzyw sztucznych, betonu, płytek ceramicznych, emalii, luster, drewna, betonu, płyt gipsowo-kartonowych

Klejenie belek policzkowych, parapetów, listew podłogowych, elementów okładzinowych itp.

Dane techniczne

Baza	-	polimer MS	
Konsystencja	-	pasta tiksotropowa	
Ciężar właściwy	g/ml	1,57	
Odporność termiczna	°C	-40 / +95	po utwardzeniu
Odporność mroz	°C	-15	w transporcie
Temperatura aplikacji	°C	+5 / +40	
Szybkość wyciskania	g/min	20	przy sile 3 mm i ciśnieniu 6,3 bar
Kożuszenie	min.	≈10-15	przy 23°C / 55% wilgotności względnej



Czas utwardzania	mm	2-3	
Możliwość malowania	-	tak	
Dopuszczalne odkształcenia	%	± 25	
Ściekanie	mm	<2	wg ISO 7390
Wydłużenie przy zerwaniu	%	335	
	%	250 ± 50	EN ISO 527
Moduł 100 %	MPa	1,39 (N/mm ²)	
Odporność na rozciąganie	MPa	2,20 (N/mm ²)	wg DIN 53 504
Wytrzymałość na ścinanie	MPa	1,41 (N/mm ²)	EN 1465 do aluminium, laminatu
	MPa	≈ 1,95	EN 1465 odtłuszczona ocynkowana blacha
	MPa	≈ 1,75	EN 1465 nieodtłuszczona ocynkowana blacha
Przyczepność do podłoża	MPa	1,22 do aluminium, laminatu	EN 73 2577
	MPa	0,25 ± 0,04 do tynku	STN 73 2577 - uszkodzenie podłoża
	MPa	1,40 ± 0,05 beton	EN 73 2577
	MPa	1,30 ± 0,05 drzewo	EN 73 2577
	MPa	0,92 ± 0,05 szkło	EN 73 2577
	MPa	0,95 ± 0,05 drewno lakierowane	EN 73 2577
Początkowa odporność na ścinanie	MPa	1,48	EN 1324, art. 7.2 wymaganie ≥ 1,0 MPa
Odporność na ścinanie po zanurzeniu w wodzie	MPa	1,02	EN 1324, art. 7.3 wymaganie ≥ 0,5 MPa
Odporność na ścinanie po oddziaływaniu temperatur	MPa	1,12	EN 1324, art. 7.4 wymaganie ≥ 1,0 MPa
Odporność na ścinanie w podwyższonej temperaturze	MPa	1,04	EN 1324, art. 7.5 wymaganie ≥ 1,0 MPa
Poślizg	mm	0,0	EN 1308 wymaganie ≤ 0,5 mm
Reakcja na ogień	-	E	zawartość substancji organicznych <40 % objętości
Twardość wg Shore A (3 s)	°	55 ± 3	wg DIN 53 505

Podłoże:

Podłoże musi być czyste, twarde, wolne od kurzu, tłuszczów i oleju.

Rodzaje powierzchni:

szkło, ceramika sanitarna, porcelana, powierzchnie malowane, emaliowane, glazurowane, tynk, ceramika budowlana, klinkier, beton (w tym: beton wilgotny), gips, podłoża epoksydowe, poliestr, poliuretan, HPL, styrodur, twarde PCW i tworzywa sztuczne podobnego typu, metale i ich stopy (miedź, ołów, cynk, aluminium itd.), stal



(galwanizowana, nierdzewna, emaliowana), impregnowane drewno, korek, MDF, OSB, płyta wiórowa i inne materiały drewnopochodne.

Ograniczenia:

Nie nadaje się do stosowania między innymi na PE, PP, PC, PMMA, miękkie tworzywa sztuczne, teflon, asfalt i podłoża bitumiczne. Nie nadaje się do stosowania w miejscach trwale zalanych wodą i w kontakcie z chlorem.

Specyfikacja:

Ulepszony klej do dimerów o zmniejszonym poślizgu - D2T wg EN 12004:2007 + A1:2012.

Odpowiada obciążeniu zgodnie z EN 73 0035 art. 234 - Po teście sprawdzającym (trzykrotne powtórne obciążenie) nie doszło do uszkodzenia wypełnienia balustrady balkonowej, do uszkodzenia jej zamocowania w ramie, utraty użyteczności.

Wskazówki:

Należy nałożyć końcówkę aplikacyjną i klej nanieść jednostronnie za pomocą pistoletu aplikacyjnego. Należy aplikować odpowiednią ilość dostosowaną do wagi i rozmiaru. Klejone powierzchnie należy przyłożyć do siebie i mocno przycisnąć z lekkim przesunięciem w ciągu 10 minut.

Uwagi: Podczas aplikacji przez specjalną końcówkę, która jest standardowo dostarczana do produktu, można z jednego opakowania wytłoczyć około 4 mb.

Uwagi:

Przed utwardzeniem (2-3 mm / 24 godziny w temperaturze 23°C) nie należy obciążać klejonego połączenia siłami zewnętrznymi.

Czyszczenie:

Materiał: natychmiast benzyną.

Ręce: woda i mydło, krem regenerujący do rąk.

Bezpieczeństwo ogólne:

Patrz «Karta charakterystyki 04.40DEU».

Okres trwałości:

18 miesięcy od daty produkcji, przechowywać w suchym miejscu i szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.

Aktualizacja:

Zaktualizowano w dniu:

Sporządzono w dniu: 15.06.2017 r.

Zaktualizowano 13.01.2026

Produkt jest zgodny ze specyfikacją i objęty gwarancją. Podane informacje i udostępnione dane są wynikiem naszych własnych doświadczeń, badań i obiektywnych testów. Potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, że są rzetelne i dokładne. Producent nie może przewidzieć wszystkich wariantów zastosowania swoich produktów, gdzie i w jakich warunkach klimatycznych produkt będzie aplikowany ani stosowanych metod aplikacji, dlatego w żadnym wypadku nie udziela gwarancji poza zakres podanych informacji dotyczących przydatności produktu do konkretnych zastosowań ani poza procedury użycia. Powyższe informacje mają charakter ogólny. Każdy użytkownik zobligowany jest do przetestowania przydatności zastosowania produktu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.